



NEODUR NVP Trass/HS

Naturstein-Verpressmörtel

FÜR DAS VERPRESSEN UND VERFÜLLEN VON HOHL-RÄUMEN IM NATURSTEINMAUERWERKSBEREICH AUF TRASS-BASIS MIT HOHEM SULFATWIDERSTAND

BESCHREIBUNG

NEODUR Naturstein-Verpressmörtel NVP Trass/HS ist ein werksmäßig hergestellter, gebrauchsfertiger, bauphysikalisch abgestimmter Injektionsmörtel für die Verfüllung von Natursteinmauerwerk.

ANWENDUNG

NEODUR NVP Trass/HS wird für die Verfüllung von Hohlräumen, Hinterfüll-, und Verpressarbeiten sowie für die Verfestigung von Natursteinmauerwerk jeglicher Art verwendet, innen und außen.

EIGENSCHAFTEN

- pumpfähig
- niedrigviskos
- chloridfrei
- bauphysikalisch auf Naturstein abgestimmt

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis: Spezialbindemittel mit hohem Sulfatwiderstand gem. DIN EN 197-1/DIN 1164, Trass gem. DIN 51043 und besonders ausgewählte mineralische Füllstoffe.

Korngröße: Mehlkorn
Wasserzugabe je Gebinde: ca. 8 ltr
Mischzeit: ca. 3 Min
Ergiebigkeit je Gebinde: ca. 16 ltr
Verarbeitungstemperatur: > 5°C
Mörtelgruppe: MG II – III
Quellmaß: > 0,1 Vol.%

VERARBEITUNG

NEODUR Naturstein-Verpressmörtel NVP Trass/HS als ganzes Gebinde mit ca. 8 ltr. Wasser im Zwangsmischer anmischen und mit einer geeigneten Verpresspumpe die Hohlräume verfüllen. Unterschiedliche Temperaturen beeinflussen den Erstarrungs- bzw. Erhärtungsverlauf.

HERSTELLUNG

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co., Werk Wattenscheid

Zert.: DIN EN ISO 9001:2000

LIEFERFORM

20 kg Papierspezialverpackung

LAGERUNG

Trocken lagern, wie Zement. Haltbarkeitsdauer ca. 6 Monate.

HINWEIS

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Augenkontakt den Arzt aufsuchen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen. Wir empfehlen, die Verarbeitung auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abzustimmen und weisen auf unsere AGB hin. Informationsunterlagen, Verarbeitungshinweise, Ausschreibungstexte und Prüfzeugnisse über die verschiedenen KORODUR Industriebodensysteme, KORODUR Hartstoffe, KORODUR Mörtel und bauchemische Produkte stehen zur Verfügung.

Stand: August 2005



KORODUR International GmbH www.korodur.de

Zentrale:
 Wernher-von-Braun-Str. 4
 92224 Amberg
 Postfach 1653 • 92206 Amberg
 Tél.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
 Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
 info@korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:
 Hohensteinstr. 19
 44866 Bochum
 Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
 Tél.: +49 (0) 23 27 / 94 57-0
 Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
 wattenscheid@korodur.de

